

ULTRACOAT HT 2K

Dviejų komponentų poliuretaninis medinių grindų lakas vandens pagrindu, išskiriantis mažai LOJ, EC1 PLIUS. Išbandytas pagal ISO 22196 reikalavimus



KUR NAUDOJAMAS

Apsauginė, dilimui ir trinčiai atspari danga šlifuotoms kietmedžio grindims ir atnaujinamoms medinėms grindims. Tinka naudoti gyvenamosiose ir komercinėse patalpose, įskaitant patalpas, kuriose intensyviai vaikšto daug žmonių (viešosios įstaigos, prekybos centrai, oro uostai, parodų salės ir kt.).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Ultracoat HT 2K – tai dviejų komponentų vandeninis lakas, kurio sudėtyje yra 100 % alifatinės (negeltonuojančios) poliuretano dervos. Jis labai atsparus trinčiai ir juodiems dryžiams nuo batų kulnų. Šiuo laku, ypač 0 blizgumo lygio, nulakuotas parketas išlaiko natūralaus medžio išvaizdą.

0 blizgumo lygio laku nerekomenduojama lakuoti tamsaus medžio.

Egzotiškai kietmedžio medienai, pavyzdžiui, Pietų Amerikos ar Azijos medžių rūšims, visada rekomenduojama naudoti paruošiamąjį sluoksnį.

Ultracoat HT 2K yra keturių blizgumo lygių: 0, 10, 30 ir 60.

REKOMENDACIJOS

- **Ultracoat HT 2K** naudojimo, gabenimo ir laikymo temperatūra nuo +10°C iki +25°C.
- Netinka naudoti lauke.
- Naudokite tik švarias talpas ir įrankius.
- Jei medienoje yra daug ekstraktų, rekomenduojame patikrinti, ar produktas su jais nereaguoja, arba pirmajam sluoksniui naudoti **Ultracoat Universal Base** ar **Ultracoat Premium Base**.
- Tam, kad nulakuotas paviršius būtų lygus, reikia visiškai pašalinti ankstesnę dangą.
- Lakuotą paviršių pirmąsias tris valandas reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo.
- Produkto likučių negalima pilti atgal į skardinę.
- Nesunaudoto lako ilgai laikyti negalima.
- Aukštoje temperatūroje rekomenduojame produktą skiesti su 10 % vandens arba su **Ultracoat EL** (Direktyva 2004/42/EB).

PRODUKTO PARUOŠIMAS

Prieš naudojimą supurtykite A komponentą, įstatykite filtrą į skardinės angą ir išpilkite produktą į specialų indą.

Aukštoje temperatūroje į produktą įpilkite ne daugiau kaip 10 % švaraus vandens arba **Ultracoat EL** (Direktyva 2004/42/EB). Supilkite B komponentą santykiu A : B = 10 : 1 (pagal tūrį) ir gerai išmaišykite.

Paruoštą mišinį sunaudokite per 2 valandas nuo sumaišymo.

Jei panaudosite tik dalį A komponento, išimkite filtrą prieš uždarydami skardinę ir gerai jį išplaukite.

NAUDOJIMAS

Medinės grindis nušlifaukite stambiagrūdžiu ir vidutinio grūdėtumo švitrinio popieriumi, o dulkes pašalinkite dulkių siurbliu. Įtrūkimus ir paviršiaus nelygumus už glaistykite su **Ultracoat Aqua Plus** arba **Ultracoat Binder** glaistu, vadovaudamiesi atitinkamo gaminio Techninių duomenų lape pateiktais nurodymais.

Baigę šlifuoti, išsiurbkite visas dulkes.

Su **Ultracoat Roller T10** voleliu tolygiai užtepkite pirmą sluoksnį **Ultracoat HT 2K** arba **Ultracoat Universal Base** ar **Ultracoat Premium Base** pagrindo sluoksnį.

Jei pirmajam sluoksniui naudojate **Ultracoat HT 2K**, po 8 val. nušveiskite paviršių su **Ultracoat SR 180/220**.

Jei buvo užteptas pagrindo sluoksnis, tolesnius veiksmus atlikite vadovaudamiesi atitinkamo gaminio Techninių duomenų lape pateiktais nurodymais. Tada atsargiai pašalinkite visas dulkes ir **Ultracoat Roller T5** voleliu tepkite antrą **Ultracoat HT 2K** sluoksnį.

Jei grindis reikia lakuoti trimis sluoksniais, paskutinį sluoksnį be šlifavimo tepkite ne anksčiau kaip po 2 ir ne vėliau kaip po 5 val. Jei kitas lako sluoksnis tepamas praėjus 5 val., paviršių reikia šlifuoti švitrinio popieriumi.

Jei lakuojama naudojant purkštuvą, produktą galima skiesti vandeniu iki 10 %.

VALYMAS

Įrankius ir **Ultracoat HT 2K** lako likučius galima nuplauti vandeniu, kol lakas dar neišdžiūvęs. Sukietėjusį produktą galima nuvalyti tik mechaniškai.

IŠEIGA

Pirmam sluoksniui tepant su **Ultracoat Roller T10** arba **T5** voleliu 80–100 ml/m²; kitiems sluoksniams 50–70 ml/m².

PAKUOTĖ

A + B komponentai 5 + 0.5 l.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

12 mėn. nuo pagaminimo datos, originalioje, sandarioje pakuotėje, sausoje, vėsioje vietoje.

Saugoti nuo užšalimo ir karščio. Transportuoti reikia priekabose su temperatūros kontrole. Transportavimo ir laikymo temperatūra nuo +10°C iki +25°C.

SAUGOS NURODYMAI PARUOŠIMUI IR NAUDOJIMUI

Nurodymus apie saugų produkto naudojimą rasite mūsų naujausiame Saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš mūsų tinklalapio www.mapei.com
PRODUKTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

	A komponentas	B komponentas
Konsistencija:	skystas	skystas
Spalva:	skaidri pieno baltumo	
EMI KODAS:	EC1 Plus – labai maža emisija	

PRODUKTO NAUDOJIMAS (prie +23°C ir 50% sant. drėg.)

Išdžiūva (nelimpa dulkės):	25 min.
Galima liesti po:	40 min.
Šlifavimas:	po 12 val.
Lakavimas (be šlifavimo):	Po 2 val. ir 5 val. bėgyje
Galima eksploatuoti:	po 36–48 val.

EKSPLOATACINIAI RODIKLIAI

Sukibimas pagal Austrijos standartą C 2354:	C
Atsparumas abrazyviniam dilimui (Taberio bandymas, 1000 suk., 1000 g, CS10 diskas):	10 mg
Atsparumas cheminėms medžiagoms pagal Austrijos standartą C 2354:	1 B
Tamprumas pagal Austrijos standartą C 2354:	C
Degumo klasė nustatoma, kai naudojamas Ultracoat Premium Base pagrindas:	B _{FL-s1} – C _{FL-s1}
Blizgumo laipsnis:	0 gloss – 10 gloss – 30 gloss – 60 gloss

ATSPARUMAS BAKTERIJOMS (IMSL bandymo ataskaita)

Bakterijų padermė	Matavimo būdas	Standartinis bandymas	Rezultatas
Staphylococcus aureus:	ISO 22196	≤ 99,9%	Atitinka reikalavimus
Escherichia coli:	ISO 22196	≥ 99.66%	Atitinka reikalavimus
Enterococcus faecalis:	ISO 22196	≥ 99.53%	Atitinka reikalavimus

ĮSPĖJIMAS

Šiame produkto duomenų lape pateikta techninė informacija ir rekomendacijos grindžiamos mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi, tačiau ši informacija kiekvienu atveju yra orientacinio pobūdžio, ir ją galima patvirtinti tik po ilgalaikio praktinio naudojimo. Todėl prieš naudojant šį produktą reikia įsitikinti, kad jis yra tinkamas numatytai paskirčiai. Visais atvejais visa atsakomybė už pasekmes, naudojant šį produktą, tenka produkto naudotojui.

Skaitykite naujausią techninių duomenų lapą, kurį galite parsisiųsti iš mūsų tinklalapio www.mapei.com

TEISINIS PRANEŠIMAS

Šio Techninio duomenų lapo turinį galima nukopijuoti į kitą projektinį dokumentą, tačiau tas dokumentas nepapildys ir nepakeis Techninio duomenų lapo reikalavimų, galiojančių naudojant MAPEI produktą statyboje.

Naujausią Techninio duomenų lapą galima parsisiųsti iš mūsų tinklalapio www.mapei.com.

PAKEITUS ŠIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPO TEKSTĄ AR JAMĖ IŠDĖSTYTUS ARBA IŠ JO PAIMTUS REIKALAVIMUS, NEGALIOS JOKIOS SUSIJUSIOS MAPEI GARANTIJOS.